


FZ707

Zincata EN 10264-2 classe B
Crociata destra
Resistenza 1770 N/mm²
EN 12385-4

Galvanized EN 10264-2 class B
Right Regular Lay
Tensile rope grade 1770 N/mm²
EN 12385-4

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	RCN	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
			L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
			Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
2÷12	01	42	2	4	4	8



7x7

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZ70702	2	0,016	3,00	306
FZ70702,5	2,5	0,024	4,50	459
FZ70703	3	0,036	7,00	714
FZ70704	4	0,063	11,80	1203
FZ70705	5	0,098	19,60	1999
FZ70706	6	0,142	28,00	2855
FZ70707	7	0,193	38,50	3926
FZ70708	8	0,252	50,00	5099
FZ70709	9	0,322	55,00	5608
FZ70710	10	0,393	62,50	6373
FZ70712	12	0,567	90,00	9177