

**PER USO
FORESTALE
FOR FOREST**


FL626ACKK

Lucida
 Trefoli martellati
 Crociata destra
 Resistenza 1960 N/mm²
 EN 12385-4

Ungalvanized
 Swaged strands
 Right Regular Lay
 Tensile rope grade 1960 N/mm²
 EN 12385-4

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	RCN	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
			L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
			Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
8÷14	06	156	3	6	6	13



6x26KKWS+IWRC

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FL626AKK08	8	0,360	65,00	6628
FL626AKK09	9	0,450	79,50	8107
FL626AKK10	10	0,560	95,70	9759
FL626AKK11	11	0,680	116,00	11829
FL626AKK12	12	0,800	137,00	13970
FL626AKK13	13	0,940	160,70	16387
FL626AKK14	14	0,960	180,00	18355

