

**PER ASCENSORI
E MONTACARICHI**
FOR LIFTS
AND ELEVATORS


FL619ASC

Lucida
Anima tessile
Crociata destra
Crociata sinistra
Resistenza 1370/1770 N/mm²
EN 12385-5

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	RCN	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
			L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
			Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
8÷13	04	114	3	6	6	12

Ungalvanized
Fiber core
Right Regular Lay
Left Regular Lay
Tensile rope grade 1370/1770 N/mm²
EN 12385-5



6(9+9+1)S+FC

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Sezione metallica Metallic cross section mm ²	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
					kN	kg
FL619ASD08	8	25,8	0,65	0,240	31,70	3233
FL619ASD09	9	32,3	0,70	0,298	40,10	4089
FL619ASD10	10	39,5	0,78	0,365	49,50	5048
FL619ASD11	11	48,0	0,87	0,440	59,90	6108
FL619ASD12	12	57,2	0,95	0,530	71,30	7271
FL619ASD13	13	67,2	1,02	0,620	83,70	8535